Спецификация №.2

Действует с: 22 мая 2006 г.

CHEMOSVIT FOLIE

Полипропиленовая пленка прозрачная получаемая методом полива - cast TATRAFOL ®PB

PND 12-006-06/2
KP 25.21.30



Двухслойная пленка, получаемая методом соэкструзии и полива, изготовленная из безвредного для здоровья сырья, удовлетворяет гигиеническим требованиям к прямому контакту с продуктами питания.

Пленка обладает отличными оптическими свойствами, прекрасным блеском и хорошими свойствами сварки. Она предназначена для производства пакетов для упаковки продуктов питания (хлебобулочные и макаронные изделия), гигиенических товаров и упаковки предметов широкого потребления (текстильные изделия!)

Пленку поставляют в основном выполнении без печати или с красочной печатью.

термосвариваемый ПП слой
ПП слой обработанный коронным разрядом

Свойства	Метод проверки	Единица	TATRAFOL (R) PB													
Пленка номинальной толщиной	ISO 4593	мкм	20	25	30	33	35	38	40	45	50	60	70	80	90	100
Допустимое отклонение отдельных величин от номинальной толщины		мкм	+ - 5					+ - 6	+ - 7	+- 9	+ - 9	+- 10	+- 11	+- 12	+- 13	+- 15
Допустимое отклонение по толщине	внутренний метод	%	+ - 5													
Вес кв. м пленки	внутренний метод	г/м^2	18,1	22,6	27,2	29,9	31,7	34,4	36,2	40,7	45,3	54,3	63,4	72,4	81,5	90,5
Допустимое отклонение		%	+ - 5													
Выход		м^2/кг	55,2	44,2	36,8	33,5	31,6	29,1	27,6	24,6	22,1	18,4	15,8	13,8	12,3	11,0
Прочность на растяжение MD/TD не менее	STN EN ISO 527-3	МПа	35 /15		25 / 15					20 / 15						
Разрывное удлинение MD/TD не менее	STN EN ISO 527-3	%	400 /400		400 /400											
Коэффициент трения пленка/пленка не более	STN ISO 8295	-	1													
Коэффициент трения пленка/металл не более		-	0,3													
Прочность сварного шва не менее	STN 77 0140	Н/15ммм лента	4	4,5	5	6				8		10				
Оптимальные условия сварки температ., давление, продолжитель. нагрева			145 - 155 ^{O} C, 0,.3 МПа, 1с													
Блеск (75° угол) не менее	ASTM D 2457	%	95													
Мутность не более	ASTM D 1003	%	5													
Допустимое отклонение приводки линии	Хемосвит	мм	± 0.3													
v цветоделение		мм	± 0.30													
Допустимое отклонение расстояния фотометок		%	- 2.0													

Приведенный вес квадратного метра пленки относится к пленке без печати и не принимает во внимание повышение массы пленки по причине нанесения на ней печати, которое зависит от согласованного образца

MD- продольное направление, TD - поперечное направление

Символы и знаки для обозначения материала:



Рекомендуемый срок хранения : не более 6 месяцев с даты изготовления

Условия хранения: температура среды / относительная влажность : 5 - 25 °C / 35 - 65 %

Перед переработкой упаковочный материал рекомендуем хранить не менее двое суток в помещении, в котором его будут подвергать переработке.

Стандарт разработал: АО "Хемосвит, г. Свит - Отд. разработки новых ассортиментов - Л. Пристачова

CHEMOSVIT FOLIE,a.s.Štúrova 101,059 21 Svit, Slovenská republika / Slovak Republic
Tel:+421 52 715 111-2
Fax:+421 52 715 2740
E-mail:sales@chemosvit.sk
http://www.chemosvit.sk